


■ シリカホワイトのポゾラン反応・緻密化防水機構図

- シリカホワイトの比表面積は $14,000\text{cm}^2/\text{kg}$ と、セメントの約 $4/1$ 強と微粒子のため、コンクリート内部の空隙をなくします。



シリカホワイト等の比表面積

シリカホワイト	普通ポルトランドセメント	フライアッシュB種セメント
$14,000\text{ cm}^2/\text{g}$	$3,300\text{ cm}^2/\text{g}$	$3,320\text{ cm}^2/\text{g}$